



DOLGULU ASTAR

Технічний паспорт

Опис продукту

На водній основі, на основі акрилової смоли, з додаванням силікону, зменшує витрату фарби, ґрунтівка для внутрішніх робіт.

Властивості

- Висока покривність
- Відмінна адгезія
- Водовідштовхувальна силіконова добавка
- Висока паропроникність
- Утворює тверду поверхню для верхніх шарів і зменшує витрату фарби

Рекомендації щодо застосування

Нові мінеральні поверхні Старі фарбовані внутрішні поверхні Внутрішні поверхні, такі як штукатурка, бетон, цегла тощо. На Гіпсові поверхні з високою схильністю до утворення пилу його не слід наносити, оскільки це може викликати проблеми з адгезією

Підготовка основи

Всі поверхні необхідно очистити від пилу і бруду щіткою, поверхня повинна бути чистою і сухою. На попередньо пофарбованих поверхнях слід видалити нещільні та здуті частини. Щоб створити однорідну і вирівняну поверхню, її необхідно зашпаклювати і відшліфувати відповідною шпаклівкою.

Нанесення

Після процесу розведення його слід нанести в 1-2 шари за допомогою відповідних інструментів. Другий шар можна наносити через 3 години після нанесення ґрунтовки.

Властивості фарби

Розведення	10-15% водою
Робоча температура (°C)	5-30
Витрати (m ² /L)	10-12 (один шар)

Інструмент для нанесень

Пензлик, валик, апарат високого тиску.



DOLGULU ASTAR

Технічний паспорт

Технічні характеристики

Технічні дані

Тип смоли	Акриловий сополімер	-
Колір	Білий	-
Глянець	Мат	TS EN ISO 2813
Сухий залишок (по вазі)	73 -75	ASTM D 4209
Сухий залишок (за об'ємом)	55 - 57	ASTM D 4209
В'язкість (сPs, 25°C)	10000-12000	ASTM D 2196
Щільність (g/cm 20 °C)	1.71 -1.74	TS EN ISO 2811
pH (25 ° C)	8.0 - 9.0	ASTM E 70

Час висихання (20 °C)

Повне висихання 1/2
(год)

* Зазначений час висихання; температура, вологість, такий носій може змінюватися залежно від товщини нанесення та умов нанесення.

Poz No

04.555/01

Зберігання і пакування

Заводська тара 20 L
Зберігання Зберігати продукт слід в закритій тарі, не допускаючи попадання прямих сонячних променів. Температура навколишнього середовища при зберіганні повинна бути в межах 5-35 °C. Тримайте контейнер закритим, коли він не використовується. Зберігати від замерзання.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКУ

Зверніться до інструкцій, зазначених у заявах про шкідливість і запобіжні заходи на упаковці продукту. З продуктом, зазначеним у паспорті безпеки, слід поводитися згідно з правилами. У разі несподіваних проблем зі здоров'ям зверніться до найближчого медичного закладу.

ЮРИДИЧНІ ПРИМІТКИ

Вся інформація та вказівки, наведені в цьому технічному бюлетені, були сформовані та розроблені завдяки досвіду лабораторій РВ і систематично збиралися нашими польовими інженерами. «Polisan Kansai Boya» має право вносити зміни в продукт, якщо це необхідно, без попередження. Інформація, наведена вище, дійсна для продукту з дати публікації. Користувач несе відповідальність за перевірку достовірності інформації. Товар повинні використовуватися на основі технічної інформаційної форми для рекомендованих цілей. Користувачі несуть відповідальність за виконання всіх заходів для виконання зазначених вимог. Дані технічної інформаційної форми призначені для надання опису продуктивності продукту, за певних умов тестування. Важливим фактором продуктивності продукту є змінні, які можуть виникнути в початковому процесі, які повинні використовуватися як загальне керівництво для користувача. Будь-яке несанкціоноване використання цього продукту, не описане в письмових інструкціях, РВ не буде притягнуто до юридичної відповідальності. Користувач завжди несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів щодо конкретних вимог законодавства, викладених у місцевому та національному законодавстві. Дотримуйтесь правил інформації про безпеку, наведеної в Паспорті безпеки, щодо процедури експлуатації продукту, захисного обладнання, зберігання, пожежної та першої допомоги тощо. Умови щодо використання цього продукту після закінчення терміну його дії не мають гарантії. Ми не несемо відповідальності за продукти, термін придатності яких закінчився. Відповідальність не можна прийняти.

Будь ласка, зверніться до відділу технічної служби для отримання більш детальної інформації про продукт.