



## CEILING ULTRA

### ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

### ОПИС ПРОДУКТУ

Еластична фарба для стелі на водній основі, на основі акрилової смоли, з високою покривною здатністю та білизнаю, не розбризкується.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Мат (2)
- Ідеальна поверхня
- Без запаху
- Паропроникна
- Висококриюча
- Білосніжна
- Легко наносити
- Не лишає перекатів
- Без бризк
- Еластична з чудовою адгезією

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Будь-яка штукатурка, суха стіна або вапняна поверхня

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Ретельно видаліть бруд, пил і фарбу що відшарування.

### НАНЕСЕННЯ

Наноситься в два шари. Між нанесенням шарів має пройти 2-3 години.

#### Властивості фарби

Розведення	20-30 % водою (за об'ємом)
Температура нанесенн (°C)	5-30
Розхід (m <sup>2</sup> /L)	8-10, один шар
Витрати (m <sup>2</sup> /kg)	5-7 один шар

#### Інструмент нанесення

Пензлик, валик або апарат високого тиску.



## CEILING ULTRA

### ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

### ТЕХНОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Тип смоли	Акриловий сополімер	-
Колір	Дивись каталог кольорів	-
Глянець	Мат (2)	TS EN ISO 2813
Сухий залишок (по вазі)	71 - 73	ASTM D 4209
Сухий залишок (за об'ємом)	48 - 50	ASTM D 4209
В'язкість (сPs, 25°C)	18000 - 20000	ASTM D 2196
Щільність (g/cm 20 °C)	1.75 - 1.79	TS EN ISO 2811
pH (25 °C)	8.0 - 9.0	ASTM E 70

#### Час висихання(20 °C)

Другий шар за (год)	2-3
Повне висихання (г)	1-3

\* Зазначений час висихання; температура, вологість, такий носій може змінюватися залежно від товщини нанесення та умов нанесення.

#### TS Classification

Це підтверджено TS 5808 і сертифікованим стандартом TSE.

### ПАКУВАННЯ та ЗБЕРІГАННЯ

Розмір контейнера	1 KG, 3.5 KG, 10 KG, 17.5 KG
Умови зберігання	Зберігати слід в закритій тарі, не допускаючи попадання прямих сонячних променів. Температура навколишнього середовища при зберіганні повинна бути в межах 5-35 °C. Тримайте контейнер закритим, коли він не використовується. Зберігати від замерзання.

### Інформація про здоров'я та безпеку

Зверніться до інструкцій, зазначених у заявах про шкідливість і запобіжні заходи на упаковці продукту. З продуктом, зазначеним у паспорті безпеки, слід поводитися згідно з правилами. У разі несподіваних проблем зі здоров'ям зверніться до найближчого медичного закладу.

### ЮРИДИЧНІ ПРИМІТКИ

Вся інформація та вказівки, наведені в цьому технічному бюлетені, були сформовані та розроблені завдяки досвіду лабораторій РВ і систематично збиралися нашими польовими інженерами. «Polisan Kansai Boya» має право вносити зміни в продукт, якщо це необхідно, без попередження. Інформація, наведена вище, дійсна для продукту з дати публікації. Користувач несе відповідальність за перевірку достовірності інформації. Товар повинні використовуватися на основі технічної інформаційної форми для рекомендованих цілей. Користувачі несуть відповідальність за виконання всіх заходів для виконання зазначених вимог. Дані технічної інформаційної форми призначені для надання опису продуктивності продукту, за певних умов тестування. Важливим фактором продуктивності продукту є змінні, які можуть виникнути в початковому процесі, які повинні використовуватися як загальне керівництво для користувача. Будь-яке несанкціоноване використання цього продукту, не описане в письмових інструкціях, РВ не буде притягнуто до юридичної відповідальності. Користувач завжди несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів щодо конкретних вимог законодавства, викладених у місцевому та національному законодавстві. Дотримуйтесь правил інформації про безпеку, наведеної в Паспорті безпеки, щодо процедури експлуатації продукту, захисного обладнання, зберігання, пожежної та першої допомоги тощо. Умови щодо використання цього продукту після закінчення терміну його дії не мають гарантії. Ми не несемо відповідальності за продукти, термін придатності яких закінчився. Відповідальність не можна прийняти.

Будь ласка, зверніться до відділу технічної служби для отримання більш детальної інформації про продукт.